

# 暴露試験結果（塩害地域屋外）

## ゼロクロメート



## 三価ユニクロ



## 六価クロメート



## 他社合金めっき



## パシペート



## 他社高耐食不動態被膜処理



ねじ試験体：なべ頭ドリルねじ 4mm x 13mm

締結相手材：SS400鋼板 t 1.6mm

試験時間：2112時間（約3か月）屋外経過時

総評：ゼロクロメートと六価クロメートは犠牲防食が認められる。それ以外の製品は赤錆が発生した。

次世代高耐食性ノンクロム電気亜鉛めっき

**ZERO** ゼロクロメート  
CHROMATE



ゼロクロメートはコバルトを使わない環境に優しい表面処理です！

株式会社 神山鉄工所

# 使用済品試験結果

ねじ試験体：なべ頭ドリルねじ 4mm x 35mm  
締結相手材：使用済品はSS400鋼板 t 1.6mm  
試験時間：赤錆発生までSST試験 JIS Z2371準拠  
総評：ゼロクロメートは使用後であっても高い耐食性を維持する。

## ゼロクロメート 試験開始前



## ゼロクロメート 未使用品

1248時間で赤錆発生



## ゼロクロメート 使用済品

720時間で赤錆発生 ※1.6mm鉄板に打ち込み済



# 電食試験結果

ねじ試験体：なべ頭ドリルねじ4mm x 13mm

締結相手材：ガルバリウム鋼板AZ150

試験時間：240時間SST試験 JIS Z2371準拠

総評：ゼロクロメートと六価クロメートは電食影響が小さい。

## ゼロクロメート



## 三価ユニクロ



## 六価クロメート



## 他社合金めっき

